

Toepassing

- Voor het vullen van kleine scheurtjes en open voegen van 1-3 mm. diep.
- Geschikt voor onbehandeld/gegrond fineer, resp. massief hout, laminaat, MDF, metaal.
- Alleen binnen te gebruiken - bij gebruik buiten moet worden over gelakt.

Producteigenschappen

- Kleurige, romige 1-componenten pasta.
- Alle kleuren zijn onderling mengbaar.
- Droogtijd: ca. 30-60 minuten.
- Hittebestendig tot 100°C.
- Bestand tegen vergeling

Gebruiksaanwijzing

Indien een van de 12 standaardkleuren niet past, op het mengplateau meerdere kleuren aanbrengen en met de rode spatel de gewenste kleur mengen. De op kleur gemengde pasta in de schade brengen (geschikt voor vuldiepte 1-3 mm.).

Let op: in 2 stappen werken.

1. Pasta goed in de schade drukken.
2. Plaats altijd iets overvullen (pasta enige tijd met rust laten).

Na het drogen (droogtijd: 30-60 min. - met een föhn ca. 5-10 min.) het overtollige vulmateriaal verwijderen met de Lakschaaf (Kö 163 000) of schuurpapier droog (korrel 180-240) nabewerken. Bij kritische oppervlakken (gesloten poriën) met König Microschuurlijnen (Kö 412) korrel 1.800-12.000 (zeer fijn) naschuren.

Met Spuitbus 3D-Acryllak aanzetloos of Spuitbus König aanzetloos wordt de schadeplaats tegen stof en vuil beschermd (spuitafstand ca. 30-40 cm.). De pasta is met alle Beltraco- en König lakken overlakbaar.

Tip: bij voldoende laklagen met 3D-Acryllak aanzetloos of König blanke lak acryl (laagdikte opbouwen) is het oppervlak zelfs weerbestendig.

Productgegevens

Bestendigheid:	tot 100°C.
Mechanische bestendigheid:	goed
Uithardingstijd:	bij laagdikte van 1-3 mm., 30-60 minuten. Met de föhn ca. 5-10 minuten.
Ondergrond:	onbehandeld/gegrond fineer, resp. massief hout, laminaat, MDF, metaal
Overlakbaar:	met alle Beltraco- en König lakken overlakbaar
Hechting:	goed tot zeer goed op alle bovengenoemde oppervlakken
Opslag:	minstens 1 jaar (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).

Tegen vorst beschermen!

Veiligheidsadviezen

- Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP].

Afvalverwijdering

- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen worden afgevoerd volgens afvalcode EAKV 080112 (verf- en lakafval met uitzondering van afval dat valt onder 080111).

Meer informatie vindt u op internet onder www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.