

10 TIPS VOOR HET JUISTE GEBRUIK VAN DE SPUITBUS



Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen

1. Gebruiksaanwijzing

Alleen verwerken bij

- een omgevingstemperatuur van 18-20° C
- een luchtvochtigheid lager dan 65%
- een temperatuur vanaf 15°C op droge oppervlakken
- beschermen tegen de zon

2. Voor gebruik schudden

Spuitbus voor gebruik ca. 30 sec. goed schudden. De kogels moeten duidelijk hoorbaar zijn. Omdat matteringsmiddel/kleurpigmenten zich op de bodem vast kunnen zetten, moet de spuitbus bijv. in de hand met de bodem naar boven en tijdens het goed schudden tegen de geopende hand "geslagen" worden.

3. Goede temperatuur van spuitbus en inhoud

Te koude spuitbussen kunnen voor gebruik ca. 3-5 minuten verwarmd worden in bijv. een waterbad bij een temperatuur van max. 30° C. Als er geen hulpmiddelen aanwezig zijn kunt u gebruik maken van uw lichaamstemperatuur (bijv. in jas- of broekzak steken).

4. Proefspuiten

Spuitbeeld:

Vóór gebruik kort spuiten op bijv. karton om na te gaan of de spuitbus het gewenste spuitbeeld geeft.

Hechting/verdraagzaamheid:

Vanwege de diversiteit in oppervlakmaterialen verdient het aanbeveling de uitwerking (hechting, inwerking enz.) op een niet zichtbare plaats vooraf te testen.

5. Verwerking op het te behandelen oppervlak

Oppervlakken moeten schoon en vetvrij zijn. Eventueel voorbehandelen (kort schuren en schuurstof voor het spuiten verwijderen). Vetvrij maken met König correctieoplosser.

6. Spuitafstand

Aanbrengen van een laklaag/ reparatie ca. 30-40 cm.

Let op: het 'leegspuiten' van de stijgbuis is door de nieuwste techniek niet meer noodzakelijk!

7. Spuitkopjes

Normaal zijn alle König spuitbussen met de daarvoor bestemde spuitkopjes uitgevoerd. De kleuren van de spuitkopjes hebben de volgende betekenis:

zwart = gronden

grote spuitopening - maximale materiaalluitstoot

rood = dekkende en blanke lak

middelgrote spuitopening- gemiddelde materiaalluitstoot

geel = aanzetloze en transparant aangekleurde lak

kleine spuitopening- minimale materiaalluitstoot

8. Verstopping van het spuitkopje

Indien het spuitkopje verstopt is, dit verwijderen en in de verdunning leggen of op een spuitbus vlekweg PLUS zetten en open spuiten. Bij gepigmenteerde lak kan door het niet schudden het kleurpigment aan de stijgbuis vast gaan zitten (dan is de spuitbus niet meer bruikbaar).

9. Opslag

Spuitbussen staande opslaan. zodat zeker is dat het matteringsmiddel/kleurpigment het gewenste resultaat levert. Opslaan bij kamertemperatuur.

10. Bescherming van het milieu

Spuitproducten van König worden onder gebruik van hoogwaardige grondstoffen en met zo weinig mogelijk gevaarlijke oplosmiddelen geproduceerd. Gezondheidschadelijke bindmiddelen worden bij König niet gebruikt. Recepturen worden volgens de dan geldige wetten aangepast. Zie voor veiligheidsaanwijzingen op de spuitbussen.

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21
5249 JV ROSMALEN
Nederland

T: +31 (0)73 — 6450343
E: info@beltraco.nl
I: www.beltraco.nl

