

Polyester vullak (Kö 641000)



Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen

Toepassing

- Voor alle met polyester gelakte meubeloppervlakken, in het bijzonder voor pianodelen.
- Natuursteen oppervlakken (marmer, graniet).
- Voor het duurzaam en hoogwaardig vullen van deuken, gaten, scheuren zoals ingedrukte hoeken en kanten.
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Geelachtige, transparante polyester reparatielak.
- Bevat paraffine.
- Met König retoucheerproducten in te kleuren (zie gebruiksaanwijzing).
- Schuur- en polijstbaar.
- Niet als aflak geschikt.

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur niet onder 20°C.

Belangrijk: voor gebruik de polyester vullak bijv. in een waterbad op 28-30°C verwarmen en zeer goed schudden (paraffinedelen los maken). 1-4% (in gewicht) komt overeen met 1 mengspatelbreedte verharder tot de grootte van de beker (onderste markering op de beker), 1,5 spatelbreedte verharder voor gekleurd polyester.

Harderpasta toevoegen en roeren totdat de harder volledig opgenomen is door de polyester vullak. Overdosering vermijden. Indien de polyester vullak ingekleurd wordt met König Fehlerex (Kö 240), Colorinctuur (Kö 220) of Kleurconcentraat (Kö 215), altijd eerst de harder toevoegen.

Voldoende polyester vullak in de schade brengen en volledig laten reageren.

De verwerkingstijd bedraagt bij kamertemperatuur ca. 5-8 minuten. Uitharding na ca. 60 minuten.

Voor meer informatie betreffende de verwerking en tips zie de gebruiksaanwijzing.

Productgegevens

Mechanische vastheid:	zeer goed
Verwerkingstijd:	ca. 8 minuten
Uithardingstijd:	transparant ca. 60 minuten, ingekleurd ca. 12-24 uur
Opslag:	15 maanden (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie

Afvalverwijdering

- Polyester vullak en harder zijn in de voorliggende vorm gevaarlijk afval.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel EAK 080111 - *Kleur- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten* – afgevoerd worden.

Meer informatie vindt u op internet onder www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste weten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21
5249 JV ROSMALEN
Nederland

T: +31 (0)73 - 6450343
E: info@beltraco.nl
I: www.beltraco.nl

